



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# CRISTAL BLANKE LAK UHS

Tweecomponenten acrylaat blanke lak gekenmerkt door een hoog gehalte aan vaste stoffen. Hoge hardheid, bestand tegen: weersomstandigheden, UV-stralen en steenslag. Coating schilfert niet af, zelfs niet bij sterke steenslag. Heeft een uitstekende glans, uitstekende vloeï en elasticiteit die het perfecte uiterlijk van geschilderde coating garandeert.



VERPAKKING		
CODE	OMSCHRIJVING	STUKS PER DOOS
CC10-1	Cristal Blanke lak UHS 1 liter	12
CC10-5	Cristal Blanke lak UHS 5 liter	4
HNCC-0,5 HFCC-0,5	Cristal Verharder UHS normaal 0,5 liter Cristal Verharder UHS snel 0,5 liter	12
HNCC-2,5 HFCC-2,5	Cristal Verharder UHS normaal 2,5 liter Cristal Verharder UHS snel 2,5 liter	4

GLANS: ●●●●●●●●  
VLOEIBAARHEID: ●●●●●●●●  
WEERSTAND TEGEN KRASSEN: ●●●●●●●●

## INFORMATIE



100 delen Cristal blanke lak UHS,  
50 delen Cristal verharder UHS,  
0 - 5 delen verdunner.



Twee volledige lagen met verdamping.  
Spuitspistool\*. Opening van de spuitmond met de  
pneumatische methode: **1,3 - 1,4 mm**.  
Werkdruk – HVLP: **2 - 2,5 bar\***.

\* Gebruik hogedrukapparatuur en HVLP. Druk zoals aanbevolen door de fabrikant van het pistool.



Droogtijd 20°C:  
Stofvrij: **35 min**  
Doorgedroogd: **1 h**  
Droogtijd 40°C: voor montage: **15 min**  
Droogtijd 60°C: voor montage: **25 - 30 min**



Verdamping tussen de lagen (20°C, 65% H.R.):  
**10 min**



Drogen IR: **~5 min.**

## OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Oppervlakken reinigen met siliconenverwijderaar.

## SPUITVISCOSITEIT IN 20°C

18-19 s DIN Cup 4 mm

## POT LIFE

40 min

## DIKTE VAN DROGE COATING

~40-70 µm

## AANBEVOLEN MATEN VAN VERFZEVEN

125-190 µm

## VOC

2004/42/CE/II,B/e(420)

## DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID

**CC10:** 24 maanden (in de originele ongeopende verpakking)  
**HNCC10:** 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)  
**HFCC10:** 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)