



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

EXPRESS BLANKE LAK VHS

VHS blanke lak gekwalificeerd voor de VOC gehalte categorie <420 g/l met extreem korte uithardingstijden. Deze blanke lak kan al na 2 uur bij 20°C of na 5 minuten bij 60°C worden gepolijst. De lange open tijd maakt het mogelijk grote oppervlakken en hele auto's te lakken. De blanke lak heeft een hoge glans, hoge hardheid en krasbestendigheid.



| VERPAKKING | | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| CODE | OMSCHRIJVING | STUKS PER DOOS |
| CX10-1 | Express blanke lak VHS 1 liter | 12 |
| CX10-5 | Express blanke lak VHS 5 liter | 4 |
| HXC10-0,5 | Express verharder VHS 0,5 liter | 12 |
| HXC10-2,5 | Express verharder VHS 2,5 liter | 4 |

GLANS: ●●●●●●●●
 VLOEIBAARHEID: ●●●●●●●●
 WEERSTAND TEGEN KRASSEN: ●●●●●●●●

INFORMATIE



100 delen Express blanke lak VHS,
50 delen Express verharder VHS.



Twee volledige lagen met verdamping.
 SPUITPISTOOL*. Opening van de spuitmond met de
 pneumatische methode: **1,2-1,4 mm**.
 Werkdruk – HVLP: **2 bar***.

* Gebruik hogedrukapparatuur en HVLP. Druk zoals aanbevolen door de fabrikant van het pistool.



Droogtijd 20°C:
 Stofvrij: **15 min**
 Luchtdroog: **25 min**
 Doorgedroogd: **1 h**
 Droogtijd 40°C: voor montage: **15 min**
 Droogtijd 60°C: voor montage: **5 min**



Wachttijd tussen de lagen (20°C, 65% H.R.):
8 min



Drogen IR: **~5 min.**

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Oppervlakken reinigen met siliconenverwijderaar.

SPUITVISCOSITEIT IN 20°C

17-19 s DIN Cup 4 mm

POT LIFE

40 min

DIKTE VAN DROGE COATING

~40-70 µm

AANBEVOLEN MATEN VAN VERFZEVEN

125-190 µm

VOC

2004/42/WE/IIB(d)(420) 420

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID

CX10: 24 maanden (in de originele ongeopende verpakking)
HXC10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)