



## FICHE TECHNIQUE

# EXPRESS VERNIS VHS

Vernis VHS qualifié pour la catégorie de teneur en COV <420 g/l avec des temps de durcissement extrêmement courts. Le vernis peut être poli déjà après 2 heures à 20°C ou après 5 minutes à 60°C. Le long temps ouvert permet de peindre de grandes surfaces et des voitures entières. Le revêtement a une haute brillance, une grande dureté et une résistance aux rayures.



| EMBALLAGE |                                  |                  |
|-----------|----------------------------------|------------------|
| CODE      | DESCRIPTION                      | PIÈCES PAR BOÎTE |
| CX10-1    | Express Vernis VHS 1 litre       | 12               |
| CX10-5    | Express Vernis VHS 5 litre       | 4                |
| HXC10-0,5 | Express durcisseur VHS 0,5 litre | 12               |
| HXC10-2,5 | Express durcisseur VHS 2,5 litre | 4                |

BRILLANT: ●●●●●●●●  
 FLUIDITÉ: ●●●●●●●●  
 RÉSISTANCE AUX RAYURES: ●●●●●●●●

## INFORMATION



100 parties Express vernis VHS,  
50 parties Express durcisseur VHS.



Deux couches complètes avec évaporation. Pistolet à peinture\*. Ouverture de la buse par méthode pneumatique : **1,2-1,4 mm**.  
Pression de travail – HVLP : **2 bar\***.

\* Utiliser des équipements à haute pression et HVLP. Pression recommandée par le fabricant du pistolet.



Temps de séchage 20°C :  
Hors poussière : **15 min**  
Séchage à l'air : **25 min**  
A sec : **1 h**  
Temps de séchage 40°C : avant le montage : **15 min**  
Temps de séchage 60°C : avant le montage : **5 min**



Évaporation entre les couches (20°C, 65% H.R.) :  
**8 min**



Séchage IR: **~5 min.**

## PRÉPARATION DES SURFACES

Nettoyez les surfaces avec un dissolvant pour silicone.

## VISCOSITÉ DU SPRAY À 20 °C

17-19 s Coupe DIN 4 mm

## DURÉE DE CONSERVATION

40 min

## ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT SEC

~40-70 µm

## TAILLES RECOMMANDÉES DES TAMIS À PEINTURE

125-190 µm

## COV

2004/42/WE/IIIB(d)(420) 420

## DATE DE LA DURABILITÉ MINIMALE

**CX10:** 24 mois (dans l'emballage original non ouvert)  
**HXC10:** 12 mois (dans l'emballage original non ouvert)