



## TECHNISCHES DATENBLATT

## SCHWARZ SEIDENMATT

Gerko Schwarz Seidenmatt ist eine dekorative Farbe für jede Art von Karosserie. Geeignet für die individuelle Dekoration von Autos und Motorrädern. Ideal als Kontrastfarbe und für Teillackierungen.

### EIGENSCHAFTEN

- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Versteckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCKE PRO BOX	KISTEN PRO PALLET
AS090	Schwarz Seidenmatt 500 ml	Schwarz	12	1200

### TROCKNUNGSZEITEN

Abhängig von Schichtdicke, Temperatur und Belüftung. Indikation: ca. 20 min staubtrocknen. Bei Berührung 40 min trocknen. Überlackierbar: nach 60 min.

### ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Bei Raumtemperatur anwenden
- Vor Gebrauch gründlich schütteln. Mindestens 2 min nachdem sich der schüttelnde Ball gelöst hat
- Die Oberfläche muss trocken und sauber sein, frei von Schmutz, Rost, Fett usw.
- Beim Aufsprühen auf blanke Metalle oder Kunststoffe ist eine geeignete Grundierung ratsam
- Sprühen Sie dünne Querschichten auf das zu beschichtende Objekt oder die zu beschichtende Oberfläche
- Verdampfen/trocknen lassen
- Um die Düse nach Gebrauch zu reinigen und Verstopfungen zu vermeiden: halten Sie die Dose mit der Oberseite nach unten und sprühen Sie, bis nur noch Gas freigesetzt wird

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Lufttemperatur 15°C - 30°C
- Oberflächentemperatur 15°C - 30°C, jedoch über dem Kondensationspunkt
- Temperatur der Dose 18°C - 25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%

### ANWENDUNGSTEMPERATUR, °C

- 15 - 30

### LAGERBEDINGUNGEN

Kühlen Sie ab (10°C - 20°C) und trocknen Sie

### SICHERHEIT

Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Rauchen verboten. Druckbehälter: auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Sprühen Sie nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle. Atemspray vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.