



## TECHNISCHE FISCHE

# SPEED BLANKE LAK UHS

High Solid blanke lak met verhoogde krasbestendigheid en extreem korte uithardings-tijden. Uithardingstijd van 5 minuten bij 60°C. Lange open tijd maakt het mogelijk grote oppervlakken en hele auto's te lakken. Deze blanke lak kan al na 2 uur bij 20°C gepolijst worden. De blanke lak heeft een hoge glans, hoge hardheid en krasbestendigheid.



VERPAKKING		
CODE	OMSCHRIJVING	STUKS PER DOOS
CS10-1	Speed Blanke lak UHS 1 liter	12
CS10-5	Speed Blanke lak UHS 5 liter	4
HCS10-0,5	Speed Verharder UHS 0,5 liter	12
HCS10-2,5	Speed Verharder UHS 2,5 liter	4

GLANS: ●●●●●●●●  
 VLOEIBAARHEID: ●●●●●●●●  
 WEERSTAND TEGEN KRASSEN: ●●●●●●●●

## INFORMATIE



100 delen Speed blanke lak UHS,  
 50 delen Speed verharder UHS,  
 0 - 5 delen verdunner.



Twee volledige lagen met verdamping.  
 SPUITPISTOOL\*. Opening van de spuitmond met de  
 pneumatische methode: **1,2-1,4 mm**.  
 Werkdruk – HVLP: **2 - 2,5 bar\***.

\* Gebruik hogedrukapparatuur en HVLP. Druk zoals aanbevolen door de fabrikant van het pistool.



Droogtijd 20°C:  
 Stofvrij: **15 min**  
 Luchtdroog: **25 min**  
 Doorgedroogd: **1 h**  
 Droogtijd 40°C: voor montage: **15 min**  
 Droogtijd 60°C: voor montage: **5 min**



Verdamping tussen de lagen (20°C, 65% H.R.):  
**8 min**



Drogen IR: **~5 min.**

## OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Oppervlakken reinigen met siliconenverwijderaar.

## SPUITVISCOSITEIT IN 20°C

16-17 s DIN Cup 4 mm

## POT LIFE

40 min

## DIKTE VAN DROGE COATING

~40-70 µm

## AANBEVOLEN MATEN VAN VERFZEVEN

125-190 µm

## VOC

2004/42/EG/II,B/e(840)

## DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID

**CS10:** 24 maanden (in de originele ongeopende verpakking)  
**HCS10:** 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)