



UNIFLEX PLAMUUR

Gerko Uniflex Plamuur kunststofplamuur is een zeer flexibele, romige en gemakkelijk aan te brengen polyesterplamuur, ontworpen voor het repareren van elk soort plastic dat wordt gebruikt voor carrosserieën, met name bumpers.

EIGENSCHAPPEN

- Plamuur speciaal ontworpen voor kunststof oppervlakken
- Universele zwarte plamuur
- Hoge flexibiliteit
- Gladde afwerking
- Eenvoudig te schuren
- Ingebouwde schuurgids: tijdens het schuren vervaagt de plamuur van zwart naar grijs
- Universele hechting op oude geverfde oppervlakken, staal, lichte metalen, gegalvaniseerd staal, aluminium, hout en MDF
- Perfect voor het afwerken van kunststofreparaties
- Kleur: zwart
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
UF20	Uniflex Plamuur 2KG	Zwart	6	288

VOC INFORMATIE

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 272 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

OPSLAGVOORWAARDEN

Gerko uniflex plamuur dient in de originele verpakking met goed gesloten deksel op een koele plaats bewaard te worden. Onder de juiste omstandigheden is het product een jaar houdbaar bij temperaturen tussen + 5°C - + 25°C.




UNIFLEX PLAMUUR



VOORBEREIDING

Alle ondergronden grondig reinigen en schuren. Voor verdere behandeling nogmaals reinigen met aceton of thinner.



PRODUCTMIX

Per volume: Gerko Uniflex + 2% Verharder
Dibenzoyl Peroxide Paste - Red 5 - 6 min bij
20°C

DENSITEIT 20°C

1,76 gr/cm³ / ± 0,1

HARDHEID (SHORE D) 30 MIN

65 - 70 / ± 5



AANBRENGEN

Met een plamuurspatel. In lagen aanbrengen met gelijkmatige stevige druk. Niet allemaal tegelijk aanbrengen.



DROOGTIJD



OR



2-3 min bij 50% kracht (korte golf)

De droogtijd kan variëren naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad.




SCHUREN

GROF SCHUREN

P80 - P120

EIND SCHUREN

P180 - P240



FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit (200µm) (Stick test)
45° Geen scheuren of breuken.



VEILIGHEID

Brandbaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. De damp kan spontane vlammen veroorzaken. Het is irriterend voor de ogen en de huid. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik van het product. Adem de damp niet in. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medische hulp inroepen. Bij inslikken niet braken en onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik in goed geventileerde ruimtes, ver van hitte en vlammen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Plaats ongebruikt mengsel niet terug in de vorm. Mag alleen worden gehanteerd door getrainde professionals.